



PLASTICA RIGIDA

ADESIVO FORTE E DI ALTA QUALITÀ PER PLASTICA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Colla forte e di alta qualità per la riparazione di molti oggetti (di uso domestico) in plastica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Incolla i tipi di plastica presenti in casa, come ABS, vetro acrilico (Perspex®, Plexiglas®), policarbonato (Lexan®) e PVC rigido. Particolarmente indicato per la riparazione di elettrodomestici come: telefoni (cellulari), macchine da caffè, dispositivi audio, bollitori, telecomandi, computer, stampanti, tastiere. Molto indicato anche per l'incollaggio di cavi elettrici in PVC e componenti in plastica delle luci di biciclette ed automobili.

PROPRIETÀ

- Forte
- Resistente all'acqua
- Resistente alle temperature fino a + 100°C
- Trasparente

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere ben asciutti, puliti e sgrassati. Le superfici devono essere combacianti.

Trattamento preliminare delle superfici: Se necessario sgrassare con acetone.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Spalmare uno strato sottile su una delle superfici. Fissarlo subito esercitando una forte pressione o pressando l'intera superficie. Tenere fermi i pezzi incollati per circa 3 ore.

Macchie/Residui: Rimuovere con acetone gli eventuali residui ancora freschi. I residui di colla secchi possono essere asportati solo meccanicamente.

Consigli: Applicare un pezzo di nastro adesivo per fissare i pezzi incollati mentre la colla si asciuga.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

Può essere utilizzato dopo: ca. 3 ore.

tempo di essiccamento: ca. 24 ore.

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alle temperature: Fino a +100°C.

Resistenza alle sostanze chimiche: Resistente ai prodotti per la casa.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Colpolimero PVC

Colore: Trasparente

Viscosità: Fluida

Residuo secco: ca. 23 %

Densità: ca. 0,94 g/cm³

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.