

SUPERCHIARO SPRAY

ADESIVO SPRAY A CONTATTO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo a contatto in spray.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro, varie materie plastiche, tessuti, Styrofoam®, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro. Non indicato per PE, PP.

PROPRIETÀ

- Di pratico utilizzo
- Tenace e veloce
- Per fissaggi temporanei e permanenti
- Resistente all'umidità

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.

Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per ottenere un legame più stabile, carteggiare le superfici in plastica e in metallo.

APPLICAZIONI

Utilizzo: 5 m²/l, applicati su entrambi i lati

Modalità di utilizzo:

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Fissaggi temporanei:

1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su una delle superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.

2) Lasciare asciugare per almeno 20 minuti.

3) Unire i materiali e premere bene. L'oggetto incollato ora è autoadesivo e può essere staccato e riapplicato. In alternativa, è possibile applicare la colla e attaccare subito l'oggetto.

Incollaggio permanente:

1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su entrambe le superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.

2) Lasciare asciugare per almeno 10 minuti.

3) Unire i materiali e pressare, spianare o picchiare con decisione. Non è più possibile regolarne la posizione.

Dopo avere spruzzato il prodotto, capovolgere la bomboletta e premere il beccuccio fino a quando non fuoriescono più adesivo né propellente, per impedire che la bomboletta si occluda.

Macchie/Residui: Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acqua e sapone. Mettere a bagno le macchie secche in acqua e sapone.

Punti di attenzione: I dati tecnici riportati valgono per l'adesivo di base senza propellente.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

tempo di essiccamento: ca. 10 minuti per l'incollaggio permanente.

Fissaggio: 20 minuti.

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza alle temperature: Da -40°C a +95°C

Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: SBR - Gomma

Colore: Trasparente

Viscosità: Diluibile

Residuo secco: ca. 22 %

Densità: ca. 0.72 g/cm³

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.