



BISONITE®

COLLA UNIVERSALE IN POLIURETANO PER I FISSAGGI PIÙ DIFFICILI.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Colla universale bicomponente in poliuretano per i fissaggi più difficili.

CAMPI DI APPLICAZIONE

molti materiali resistenti alle altre colle, ad esempio metallo, ferro, acciaio inossidabile, alluminio, zinco, calcestruzzo, pietra, marmo, piastrelle in ceramica per mura e pavimenti, legno, vetro, gomma e molti materiali sintetici. Perfetto soprattutto per l'incollaggio di materiali sintetici ad altri materiali. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e silicone.

PROPRIETÀ

- Per i fissaggi più difficili
- Resistente all'acqua (di mare)
- Resistente a temperature basse ed elevate da -30°C a +100°C
- Superforte: fino a 180 kg/cm²

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C. L'umidità del legno può corrispondere al 18% al massimo.

Protezione personale: Si consiglia di indossare guanti in gomma o in plastica.

Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e di grassi.

Trattamento preliminare delle superfici: Eventualmente, sgrassare con acetone. Le superfici lisce devono prima essere trattate con carta abrasiva o simili. Per l'incollaggio del legno, il grado di umidità del legno non può essere inferiore al 18%.

Utensili: Spatola inclusa

APPLICAZIONI

Diluire: Non può essere diluito

Rapporto di miscelazione: 1 parte di indurente su 4 parti di resina

Resa: 0,15 m² - 0,30 m² / 65 ml, a seconda della superficie e da come vengono spalmati i materiali da incollare, interamente o a puntini

Modalità di utilizzo:

La colla è composta da 2 componenti: Resina e Indurente. Spremere con attenzione da entrambi i tubi 2 strisce di uguale lunghezza. Il questo modo si ottiene la giusta combinazione di resina e indurente (4 parti di resina per 1 parte di indurente). Mescolare entrambi i componenti con la spatola inclusa fino ad ottenere un composto di colore omogeneo. In base alla temperatura e alla quantità, il composto di colla può essere trattato per circa 15 minuti. Applicare il composto coloso su un lato della superficie del materiale da incollare, unire i due pezzi e stringerli (preferibilmente serrandoli o puntellandoli). Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con un panno.

Macchie/Residui: Rimuovere con acetone gli eventuali residui ancora freschi. I residui di colla secchi possono essere asportati solo meccanicamente.

Consigli: Alcuni tipi di materiali sintetici, come ad esempio polietilene e polipropilene, non possono essere incollati con l'adesivo. È possibile effettuare un test del materiale appoggiando un filo di rame incandescente contro il materiale sintetico. Si avverte odore di cera? In tal caso non sarà possibile incollare il materiale.

Utilizzare uno spezzone di nastro adesivo per tenere in posizione le parti mentre l'adesivo indurisce.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di utilizzo: ca. 1 ora

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 48 ore

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle temperature: Da -30°C a +100°C.

Resistenza alle sostanze chimiche: Molto buono.

Potere riempitivo: Molto buono

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Resina: polioli, indurente: isocianato

Colore: Beige

Viscosità: ca. 0 mPa.s., Tixotropico

Residuo secco: ca. 100 %

Densità: ca. 1.4 g/cm³

Resistenza finale: ca. 1800 N/cm²

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dopo la produzione, a condizione che venga conservato in una confezione ben chiusa in un luogo asciutto a una temperatura tra +10°C e +20°C. Richiudere bene la confezione dopo averla aperta. I componenti separati non possono venire a contatto tra di loro o con acqua.