



# SUPERCHIARO SPRAY

## ADESIVO SPRAY A CONTATTO



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo a contatto in spray.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro, varie materie plastiche, tessuti, Styrofoam®, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro. Non indicato per PE, PP.

### PROPRIETÀ

- Di pratico utilizzo
- Tenace e veloce
- Per fissaggi temporanei e permanenti
- Resistente all'umidità

### PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.

**Requisiti delle superfici:** Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Per ottenere un legame più stabile, carteggiare le superfici in plastica e in metallo.

### APPLICAZIONI

**Resa:** 5 m<sup>2</sup>/l, applicati su entrambi i lati

### Modalità di utilizzo:

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Fissaggi temporanei:

- 1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su una delle superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
- 2) Lasciare asciugare per almeno 20 minuti.
- 3) Unire i materiali e premere bene. L'oggetto incollato ora è autoadesivo e può essere staccato e riapplicato. In alternativa, è possibile applicare la colla e attaccare subito l'oggetto.

Incollaggio permanente:

- 1) Applicare uno strato sottile e uniforme di colla di circa 25 cm su entrambe le superfici da incollare, tenendo la bomboletta diritta e premendo il beccuccio.
- 2) Lasciare asciugare per almeno 10 minuti.
- 3) Unire i materiali e pressare, spianare o picchiare con decisione. Non è più possibile regolarne la posizione.

Dopo avere spruzzato il prodotto, capovolgere la bomboletta e premere il beccuccio fino a quando non fuoriescono più adesivo né propellente, per impedire che la bomboletta si occluda.

**Macchie/Residui:** Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acqua calda. Mettere a bagno le macchie secche in acqua calda.

**Punti di attenzione:** I dati tecnici riportati valgono per l'adesivo di base senza propellente.

### TEMPI DI ESSICCAZIONE\*

**Tempo di asciugatura/polimerizzazione:** ca. 10 minuti per l'incollaggio permanente. Fissaggio: 20 minuti.

\* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Resistenza all'umidità:** Buona

**Resistenza alle temperature:** Da -40°C a +95°C

**Resistenza alle sostanze chimiche:** Buona

### SPECIFICHE TECNICHE

**Base chimica:** SBR - Gomma

**Colore:** Trasparente

**Viscosità:** ca. Cola

**Residuo secco:** ca. 22 %

**Densità:** ca. 0.72 g/cm<sup>3</sup>

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.